



VARMECOMFORT


LIP Flexicol

Ferdigblandet fleksibelt flislim

For oppsetting og legging av fliser, klinker, marmor, isolasjonsplater osv. i tørre rom. For fuktfølsom naturstein anbefales LIP natursteinlim, LIP hurtigherdende flislim eller LIP XXL storformatflislim.



- D2-E-S2
- Svært fleksibelt ferdigblandet flislim
- Innendørs bruk
- Lett og fleksibel konsistens
- Lagtykkelse opptil 10 mm



El.nummer:	15 kg: 1800398
DB-nr.:	15 kg: 1574078
Forpakning	15 kg bølge.
Farge:	Hvit
Antal pr. pale:	44 x 15 kg

Tekniske data	
Arbeidstemperatur	+5°C - +30°C
Blandingsforhold	Blandingsforhold
Forbruk	1,6-4,8 kg avhengig av flisstørrelse og underlag. Spesifikt forbruk kan beregnes på lip.dk eller via LIPs app.
Brukstid	Ca. 5 timer ved 20°C
Åpningstider	Ca. 30 min. ved 20°C
Gangbar/fuging	Etter 1-2 dager, avhengig av temperatur, underlagets fuktighetsinnhold og absorberingsevne
Full last	Etter 7 døgn ved 20°C
Lagtykkelse	Opp til 10 mm
Avtreksstyrke, betong	≥ 1,0 N/mm²
Avtreksstyrke, våt lagring	≥ 0,5 N/mm²
Tester	DS EN 12004/2: D2-E-S2 GEV EMICODE: EC 1 ^{plus} - VERY LOW EMISSION
Lagring / Teknisk data	Min. 24 måneder i uåpnet emballasje (frostfritt)

* ved 20 °C og 50 % RF med noe luftutskifting.

17 LIP Bygningsartikler A/S Industrivej 16, 5580 Nr. Åby, Danmark LIP Flexicol DoP No 0007	
Bond strength	≥ 1 N/mm²
Initial tensile adhesion strength	≥ 1 N/mm²
Durability	≥ 1 N/mm²
Tensile adhesion strength after heat aging	≥ 0,5 N/mm²
Tensile adhesion strength after water immersion	≥ 1 N/mm²
Tensile adhesion strength after increased temperature	≥ 1 N/mm²
EN 12004 + A1 NB 1289	
Dispersion based adhesive with extended open time for internal tiling	



VARMECOMFORT

LIP Flexicol

Ferdigblandet fleksibelt flislim

Underlag

Støpte betongvegger og -dekker eldre enn 4 uker. Avrettingsmasser eldre enn 2 uker. Lettklinkerbetongelementer med fuktighetsinnhold opptil 8 %. Murverk, gips og porebetong. Anhydrittgulv med fuktighetsinnhold opptil 0,5 %. Sementbasert sparkel, gipsplater, våtromspuss, kalsiumsilikatplater, fibergipsplater, polystyrenplater med sementfiberforsterket overflate, sementbaserte våtromplater, vanntette finerplater.

LIP Supergrund grunnes på vanskelige underlag, som metall, støpeasfalt, epoksy, keramiske fliser, naturstein og lignende.

Forbehandling

Underlaget må være bærekraftig og uten gjennomgående sprekker. Det må rengjøres for separasjonsmidler som støv, olje, fett, voks og saltavfall. Overflateslam slipes bort. Kalk, fett og såperester rengjøres med LIP Klinkerens/LIP Grundrens.

Eksisterende malingslag og vinyl mattifiseres med sandpapir. Alternativt brukes LIP Supergrund. (se datablad)

På svært absorberende underlag innendørs, grunnes med LIP Primer 54 i forholdet:

Ubehandlet porebetong: 1 del grunning og 10 deler vann.

Gipsplater, gips puss, treunderlag: Ufortynnet.

Fibergips, kalsiumsilikatplater: 1 del grunning og 5 deler vann.

Bruksanvisning

LIP Flexicol påføres underlaget med den glatte siden av en tannsparkel, som vendes etter påføring og trekkes gjennom limsjiktet med den tannede siden. Flisene presses og vris på plass i det fuktige limsjiktet. Korrigering av flisene kan normalt utføres opptil 30 minutter etter montering, avhengig av temperatur og underlagets sugeevne. Ved liming av tynne fliser/mosaikker anbefales det å glatte flislimet før montering. Ved montering av fliser innendørs anbefales det at flislimet har minst 80 % kontakt med både flis og underlag.

Ved montering av fliser med kilesystem eller fliser større enn 300x300 mm anbefales det å bruke dobbeltlimmetoden. Denne metoden brukes for å oppnå 100 % limdekning og reduserer risikoen for løse fliser.

Dobbeltlimmetoden (baksmøring) kan utføres som et tynt, jevnt lag med flislim med en glatt sparkel. Ved bruk av en 4 x 4 eller 6 x 6 mm tannsparkel til baksmøring påføres flislimet først med den glatte siden, og trekkes deretter gjennom med den tannede siden. Dette sikrer en jevn lagtykkelse. Det er viktig at de tannede sparkelribbene på baksiden av flisen er parallelle med de tannede sparkelribbene på underlaget. Eller ribbene på baksiden av flisen gattes ut med den glatte siden av sparkelen til en flat overflate.

For flisstørrelser over 900x900 mm anbefales LIP XXL storformat flislim eller LIP hurtigherdende flislim, der LIP multibinder blandes inn.

Rengjøring

Eventuelle flislimrester på flisoverflaten og i fugen kan enkelt fjernes før herding ved å skrape med en tynn pinne og vaske med vann. Verktøy og hender rengjøres med vann, varmt vann er å foretrekke. Vi garanterer at produktene våre er feilfrie. Siden forbrukernes arbeidsforhold er utenfor vår kontroll, kan vi ikke ta ansvar for dette.

Generelt

LIP-produkter er kontinuerlig underlagt intern og ekstern kvalitetskontroll. I tillegg til denne produktinformasjonen viser vi til bygningsforskriftene, SBI-instruksjoner, ERFA-blader og gjeldende standarder.

Referanse

Sikkerhetsdatablad

LIP Bygningsartikler A/S forbeholder seg retten til å endre produktet og informasjonen som gis uten varsel. Denne produktbeskrivelsen erstatter alle tidligere versjoner. For ytterligere informasjon, se det nyeste tekniske databladet på nettstedet til www.lip.dk.



VARMECOMFORT

LIP Flexicol

Ferdigblandet fleksibelt flislim

Bemerk!

Høye temperaturer forkorter og lave temperaturer forlenger herdetiden. Fuktfølsom naturstein og storformatfliser krever spesielle forholdsregler.

Ved montering av storformatfliser anbefales det å vente ytterligere 1-2 dager før fuging for å minimere risikoen for misfargede fuger på grunn av restfuktighet i flislimet. Vær oppmerksom på fliser med slippmiddel på baksiden (vanligvis hvitt kalsiumpulver). For å sikre god heft til fliser med slippmiddel på baksiden, må et tynt lag flislim alltid skrapes på baksiden av flisen før montering. Flislimet må arbeides godt inn i flisen for å bryte slippmiddelet og sikre god heft.

Gulvvarme må slås av både før og under montering av fliser. Gulvvarme slås på tidligst 7 dager etter montering av fliser, og turtemperaturen økes gradvis med maksimalt 5 °C per dag. Dette for å unngå raske dimensjonsendringer før full styrke er oppnådd.

Det anbefales at flisene oppbevares i romtemperatur og herdes før legging, for å unngå mulig kondens på baksiden av flisene.

LIP Bygningsartikler A/S forbeholder seg retten til å endre produktet og informasjonen som er gitt uten varsel. Denne produktbeskrivelsen erstatter alle tidligere versjoner. For ytterligere informasjon, se det nyeste tekniske databladet på nettstedet vårt www.lip.dk.