

Produktdatablad: 1180401

Produkt:	Krympeskritt 5F 16-50 4-15mm
EI-nummer:	1180401
GTIN:	7071799005395
Fabrikkat:	Etelec Italia S.p.A
ETIM-klasse:	EC002464



Teknisk beskrivelse

Insulcore LV5GBB-0415 krympeskritt med 5 fingre passer for kabler med kappe ytre diameter 16-50mm². Ytermål 57mm krymper ned til 17mm samt ledere fra 15 til 4mm. Insulcore LV5GBB-0415 krympeskritt gir en sterk og permanent miljøforsegling til for 5 stk ledere for kabel med kjerne av PVC, XLPE Gummi og PILC kabler opp til 3,3 KV nominell spenning. Insulcore er produsert av høy kvalitet, tværbundet polyolefinmateriale som gir en eksepsjonell isolasjon og langsiktig pålitelighet. Insulcore etter korrekt montasje gir permanent forsegling og utmerket motstand mot forvitring, fuktighet, forurensning og uønskede miljøforhold, i henhold til IP 68 (Ingress Protection).


Bærekraft

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja

Spesifikasjoner

Type	Varmkrymp
Modell / utførelse	For kabler og ledninger, 5-leder
Nominelt tverrsnitt	4 - 35 Kvadratmillimeter
Diameter før krymping	50 Millimeter
Diameter etter krymping	16 Millimeter
Total lengde etter krymping	85 Millimeter
Innvendig diameter på finger før krymping	15 Millimeter
Innvendig diameter på finger etter krymping	4 Millimeter
Driftstemperaturområde	-40 - 100 Grad Celsius

Målskisse



El nr.	Beskrivelse	Vare nr	Ledere	D		d		L		l		Tk	Tl
				Ds	Df	ds	df	Ls	Lf	ls	lf	f	f
				min	max	min	max	min	max	min	max	± 10%	± 10%
11 804 00	Krympeskritt 4F 16-41 4-14 mm	LV4G8B-0415	4	41	16	14	4	80	100	15	23	2,4	1,7
11 804 01	Krympeskritt 5F 16-50 4-15 mm	LV5G8B-0415	5	50	16	15	4	85	110	21	33	3,2	2,6

D,d : Innvendig diameter; s: som levert; f: krympet Tk,Tl: Materiallykkelse kropp og leder

Egenskaper Fysisk	Verdi	Standard
Strekkstyrke	12 N / mm ² (MPa) (min.)	ASTM D638
Maks forlengelse	350% (Min.)	ASTM D638
Tetthet	1.05 ± 0.2 gm / cm ³	ASTM D792
Hardhet	45 ± 10 Shore D	ASTM D2240
Vannabsorpsjon	0,2% (maks.)	ASTM D570
Egenskaper Termisk		
Akselerert aldring	(120oC i 500 timer)	ASTM D2671
Strekkstyrke	11 N / mm ² (Mpa) (min.)	ASTM D 638
Maks forlengelse	300% (Min.)	ASTM D638
Flexibilitet ved lav temperatur (-40oC i 4 timer)	Ingen sprekkdannelse	ASTM D2671
Varmesjokk (250oC i 30 min.)	Ingen sprengning eller utflytning	ESI 09-11
Krympetemperatur	125oC	IEC 216
Kontinuerlig temperaturgrense	-40oC til + 110oC	IEC 216
Egenskaper Elektrisk		
Dielektrisk styrke	12 KV / mm. (Min.)	ASTM D149
Volummolstandsevne	1 x 10 ¹⁴ Ohm.cm (min.)	ASTM D257
Dielektrisk Konstant	5 (Maks.)	ASTM D150