

Certex Norge As

Linjemateriell

## Bardunwire

### 1. PRODUKTBESKRIVELSE

Bardunwire 30mm<sup>2</sup> 145 Kp, 7x2,30mm

Bardunwire kan brukes til bardunering, stag-og toppline.  
Leveres i lengder etter behov.

<b>Elnummer:</b>	2801483
<b>Dimensjon:</b>	30mm <sup>2</sup> - 6,9mm
<b>Bruddstyrke:</b>	37,2 kN
<b>Overflatebehandling:</b>	Varmgalvanisert, 215 gr/m <sup>2</sup>
<b>Øvrige opplysninger:</b>	Produsert i henhold til NS1530/1531



### 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

**Brukermanual:**

Det foreligger ingen brukermanual for dette produktet.

**Ettersyn/kontroll**

Bardunwire må kontrolleres med jevne mellomrom for å avdekke mulig rust. Dette er spesielt viktig i områder som er utsatt for forurensing fra luft og eventuelt salt.

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Det er ingen krav til vedlikehold av dette produktet. Ved skade eller rust byttes produktet ut.

### 3. TEKNISKE OPPLYSNINGER

Standard:	NS 1530 /1531
Konstruksjon:	6/1
Tråddiameter	2,3mm
Diameter:	6,9mm
Slagningsretning:	Høyre
Slaglengde:	114mm
Bruddstyrke	37,2 kN
Trådfasthet:	min 145 kP
Overflatebehandling:	Varmgalvanisert
Stålareal:	30mm <sup>2</sup>
Vekt:	23 kg / 100 mtr
Zinkvekt:	215g/mm <sup>2</sup>

### 4. TEKNISK SERVICE

<b>Produsent/importør</b>	Certex Norge As
<b>Postadresse</b>	Postboks 6400, Sluppen
<b>Postnr. og poststed</b>	7486 Trondheim
<b>Telefon</b>	+47 73 53 97 00
<b>E-post</b>	<a href="mailto:Certex.trondheim@certex.no">Certex.trondheim@certex.no</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.certex.no">www.certex.no</a>