

FDV-dokument: Bend



| | |
|-------------------|---|
| Produkt ID | EL NUMMER: 28 006 60 NRF NUMMER: 3026272 IP VARENUMMER: 340905106R |
| Produkt | PP bend for glatte kabelrør. Utblokket, vanntett skjøtemuffe |
| Produsent | Infraplast AS |
| Anvendelse | For retningsendring i rørgate. |

Tekniske data:

| | |
|--------------------|--|
| Dimensjoner | 50 mm. Vinkling: 15°. Radius: 600 mm. Ringstivhet: SN8 |
| Materiale | PP-HM – Høymolekylær polypropylen. |
| Farge | Rød. Andre farger kan produseres etter behov. |
| Densitet | 0,915 g/cm ³ |

HMS (helse, miljø og sikkerhet):

| | |
|--------------------|---|
| Brannfare | Produktet er brennbart. |
| Helsefare | Inneholder ingen helsefarlige stoffer. Ved brann utvikles bl.a. CO gass, som er giftig. Unngå inhalering av røyk. Symptomer: Svimmelhet, hodepine, kvalme, tretthet og uregelmessig pust. |
| Førstehjelp | Sørg for frisk luft. Kontakt lege ved nevnte symptomer. |

Service- og vedlikeholds instruks:

| | |
|----------------|---|
| Lagring | Oppbevares fortrinnsvis på jevnt underlag, under tak. |
|----------------|---|



Montering Før montering smøres eller sprayes rørets spiss-ende med egnet glidemiddel. Ved sammenkobling skyves spiss-enden til bunns i muffen, og trekkes deretter 10 mm tilbake. Evt. skal spiss-enden flukte med innstikkmerket, om dette finnes. Avkappede ender skal avfases for å forhindre skade på leppepakningen, og for å redusere montasjekraften.

For øvrig henvises det til NPG sin leggeanvisning for kabelrør.

Miljøpåvirkning God bestandighet mot UV-bestråling. Kan ligge utelagret i 1-3 år med tilnærmet uforandret fargenyans. Meget god motstandsevne mot angrep av kjemikalier. Resistent overfor de aller fleste syrer, baser og løsningsmidler.

Service Ikke påkrevd.

Reservedeler Skadet produkt erstattes av nytt tilsvarende produkt.

Avfall PP plastmateriale kan gjenvinnes. Deponeres på fylling eller brennes.

Sertifiseringer:



Infraplast AS er sertifisert i h.t. NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001

